



ООО «АЛТЕК», 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, Промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, № 16 А, строение 1
Тел: (4725)46-95-65

Требования,
предъявляемые к алюминиевому лому согласно ГОСТ Р 54564-2011

1. Лом и кусковые отходы алюминия не должны быть засорены другими металлами и сплавами, масляной краской, смолой, нефтепродуктами, строительным мусором, полимерными материалами, влагой, льдом, снегом.
2. Содержание алюминия в ломе должно быть не менее 96 %.
3. Размеры кусков должны быть не более 1500*1500*1000 мм, профиль не должен превышать длину 1500 мм.
4. Размеры пакетов не более 500*500*700 мм.
5. Кабельный лом должен быть освобожден от изоляции, упакован в связки, бухты, стопки или пакеты.
6. Лом и кусковые отходы алюминия не должны иметь радиоактивность.
7. Лом и кусковые отходы алюминия не должны содержать взрывоопасных предметов.
8. Степень загрязнения лома и кусковых отходов алюминия вредными веществами не должна превышать ПДК, установленных ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 2874.
9. Лом и кусковые отходы алюминия должны быть следующих марок: А999, А99, А995, А97, А95, А85, А8, А5, А5Е, А0, АДоч, АДч, АД000, АД00, АД0, АД0Е, АД1, АД31, АА6063, АА6060.
10. Транспортные средства для транспортировки лома, должны обеспечивать боковую разгрузку, при длине кузова более 3,2 м и верхнюю, если лом находится в «Биг-Бэге». Не допустима задняя выгрузка крупногабаритного лома.
11. Металл должен быть отсортирован по группам: АД; пищевой; электротехнический, при пересортице дополнительные затраты по выгрузке ложатся на поставщиков ломов.